

CARATTERISTICHE GENERALI

E' una polvere termoidurente a base di resine poliestere particolarmente selezionate per le ottime caratteristiche di resistenza agli agenti atmosferici e alle radiazioni ultraviolette.

Tali peculiarità conferiscono al film di vernice ottimo aspetto estetico e superiore resistenza all'esterno. Gli Inverpul/S sono formulati per l'utilizzo su componenti in alluminio per l'architettura e su acciaio galvanizzato.

Gli Inverpul/S Cat. 2 sono conformi ai requisiti necessari per l'omologazione al capitolato Qualicoat per la classe 1 categoria2 (licenza P-0555).

CAMPO DI UTILIZZO

Per la sua natura chimica è particolarmente indicata per la verniciatura e protezione di manufatti destinati all'esterno.

CICLI CONSIGLIATI

Il supporto da verniciare deve essere esente da olii, grassi, od ossidazioni superficiali. Per ottenere le massime resistenze alla corrosione o umidità si consiglia un adeguato trattamento superficiale:

per l'alluminio	cromatazione o fosfocromatazione secondo la norma DIN 50939
per l'acciaio	sabbatura e/o fosfatazione con sali di ferro o zinco
per l'acciaio zincato	cromatazione

MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO

Lo stoccaggio è consigliato a temperature inferiori ai 30°C; infatti temperature superiori potrebbero danneggiare la polvere causando inconvenienti o formazioni di grumi.

Conservabilità nelle condizioni originali di imballaggio: 18 mesi

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO DI FORNITURA

Codice	Metodo int.	Range	Metodo Rif.
P/CL092	Peso specifico calc. (kg/l):	1.25 - 1.800	
P/YC060	Granulometria a 32 µm (%):	38 - 42	
P/YC120	Granulometria a 63 µm (%):	74 - 91	
P/CL143	Resa teorica 1µ (m2/kg):	550 - 780	

MODALITA' DI APPLICAZIONE

Può essere applicata con pistole a polo negativo (60/80 KV) o triboelettriche, in impianti automatici o manuali. Si consiglia l'applicazione di spessori tra i 60 e gli 80µ ed una temperatura di cottura a 190°C per 15' (temperatura del supporto).

Per la cottura dei Poliestere/S Cat. 2 è possibile utilizzare le seguenti combinazioni tempo/temperatura:

7-10 Min.	200°C (temperatura del supporto)
15-22 Min.	190°C (temperatura del supporto)
20-30 Min.	180°C (temperatura del supporto)

Per la cottura è consigliabile seguire le indicazioni.

CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE E PROVE DI RESISTENZA

Supporto utilizzato	lamiera in Alluminio
Spessore	60 micron
Cottura	15 minuti a 190 °C
Aspetto e distensione	molto buona

Resistenza chimica immersione per 48 ore a temperatura ambiente in:

Acido cloridrico 10%	film intatto
Acido Nitrico 30%	film opaco ma lavabile
Acido Solfidrico saturo	film intatto
Acqua ossigenata 40 volumi	film intatto
Idrossido d'ammonio 10%	film intatto
Idrossido d'ammonio 33%	film intatto
Idrossido di sodio 5%	film intatto
Acido Tartarico 5%	film intatto
Acido Citrico 5%	film intatto
Acido Lattico 5%	film intatto
Etanolo	film intatto
N-Butanolo	film intatto
Etere di petrolio	film lievemente intenerito

Le prove di resistenza sono state eseguite su alluminio cromato.

Codice	Metodo int.	Range	Metodo Rif.
P/CC050	Brillantezza 60° (GLOSS):	31 - 70.0	UNI EN ISO 2813:2001
P/CM010	Durezza Buchholz :	maggiore di 90	UNI EN ISO 2815
P/CM040	Imbutitura Erichsen (mm):	maggiore di 5	UNI EN ISO 1520
P/CM050	Impact test diretto (cm.Kg):	maggiore di 25	UNI 8901
P/CM051	Impact Test Inverso (cm.kg):	maggiore di 25	UNI 8901
P/CM080	Mandrino cil. spina 4 :	non rompe	UNI EN ISO 1519
P/CM100	Aderenza (2mm) (GT):	00	UNI EN ISO 2409
P/CM230	Resistenza all'umidità : (Umidostato)	dopo 1000 ore nessun blistering, penetrazione lungo la croce max 1 mm	UNI 8744

NOTE PER L'UTILIZZATORE

I dati contenuti nel presente documento pur essendo basati su prove e metodi attendibili non possono considerarsi esaustivi. Tali informazioni sono aggiornate alla data d'emissione di questa scheda tecnica, è quindi, responsabilità dell'utilizzatore verificare che i dati forniti in questa scheda siano aggiornati alla data di utilizzo del prodotto.

E' obbligo dell'utilizzatore osservare sotto la propria responsabilità tutte le disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza nonché verificare caso per caso le proprietà specifiche e le modalità di impiego del prodotto essendo le stesse al di fuori del diretto controllo del Produttore.

Il Produttore non presta alcuna garanzia e non si assume alcuna responsabilità in merito ad eventuali danni che potrebbero derivare da un uso distorto del prodotto né per eventuali danni che siano sorti successivamente al momento della distribuzione del prodotto.